Manual Técnico

HI-0210

hoja técnica

NOMBRE DEL PRODUCTO	**IMPERMEALACK SATINADO**
DEFINICIÓN TÉCNICA	***MONOCOMPONENTE ACRILICO BASE AGUA***
DILUYENTE	*AGUA*
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	*Sellador Acrílico Base Agua para proteger la cantera, concreto ó ladrillo; deja una apariencia natural; se recomienda aplicar a brocha, impide que penetre el agua, se desborone y tenga un menor desgaste, no cambia de color si es aplicado en lugares expuesto al sol .*
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	*Es un sellador protector de fácil aplicación, listo para su uso, de buena flexibilidad y adherencia (no se cuartea) con todas las ventajas de un producto base agua.*

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS		
	Peso Específico a 25°C	*1.02 a 1.04*
	% Sólidos	*14 a 16*
	Viscosidad CF#2 a 25 °C	*27 a 30 segundos*
	Aspecto Físico	*Líquido Azulado*
	Tiempo de secado al polvo	*20 a 30 minutos*
	Tiempo de secado a la huella	*1 hora*
	Tiempo para manipular	*4 horas*
	Manos recomendadas	*2*
	Tiempo para pisar	*24 horas*
	Caducidad	*2 años*

TIPO DE APLICACIÓN	*PISTOLA*	*BROCHA*
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN	*DIRECTA*	*DIRECTA*
CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	*60 a 100 grs /m^2*	*100 a 125 grs/m^2*

SayerLack

hoja técnica

NOTAS:

*IMPREGNALACK SATINADO es un sellador que no tiene olor, se puede aplicar muy fácilmente en todo tipo de cantera, concreto, ladrillo, etc. La apariencia que deja es natural, respeta el contraste de los tonos que tiene la cantera.

*La HI-0210 IMPREGNALACK SATINADO en combinación con los productos que garantizan la protección de la madera contra los elementos externos al que estarán expuestos como la lluvia, polvo, humedad y el sol.

*La preparación de la superficie es importante para garantizar el máximo desempeño de HI-0210. Sobre la cantera limpia se debe eliminar el polvo, se debe resanar todas las uniones para enseguida hacer las aplicaciones.

*Antes de aplicar, espere a que el lugar esté libre de polvo, eliminar la probabilidad de basura. Aplicar la primera capa de HI-0210 directamente a un gramaje de 80 gr/m2. Dar la segunda mano de igual manera 80 gr/m^2.

*El HI-0210 es un producto base agua que requiere la evaporación del agua que contiene, podremos ayudar a mejorar el secado si contamos con una fuente de calor y ventilación; los tiempos reportados en las especificaciones, son tomados a una temperatura ambiente de a 25°C con 70% de humedad.

*Para la limpieza de la brocha y del equipo, es con agua corriente.

*Este producto debe ser almacenado a la sombra, en un lugar fresco y seco. No se debe almacenar o dejar el producto expuesto a temperaturas superiores a los 60°C o menores a los 5°C.

*Aunque este es un producto base agua, durante su aplicación y secado se desprenden vapores de tipo orgánico, por lo que se recomienda el uso de mascarilla, lentes de seguridad y guantes, como equipo de protección personal.

* Evite el contacto con la piel y los ojos, no deje los productos al alcance de los niños.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.