

NOMBRE	BODY REVESTIMIENTO ANTICORROSIVO DE COLOR												
DEFINICIÓN TÉCNICA	DISPERSIÓN ACRÍLICA CON CARGAS.												
DESCRIPCIÓN	Es un recubrimiento base agua de rápido secado y de apariencia texturizada con adherencia sobre el metal lo que evita la corrosión protegiendo las partes externas de la carrocería.												
USO	Diseñado para la protección y aislamiento de la carrocería, amortigua el sonido de las piedras y la acción del salitre.												
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	<table> <tr> <td>Preparación.....</td> <td>Listo para aplicación.</td> </tr> <tr> <td>Peso específico a 25°C.....</td> <td>1.35 ± 0.05</td> </tr> <tr> <td>pH.....</td> <td>7.0 – 9.0</td> </tr> <tr> <td>Apariencia.....</td> <td>Líquido viscoso</td> </tr> <tr> <td>Colores.....</td> <td>Negro, negro mate y aluminio</td> </tr> <tr> <td>Rendimiento teórico.....</td> <td>4m² / Lt, aplicando 4 milésimas de espesor de película</td> </tr> </table> <p>Caducidad: Consumase preferentemente antes de 2 años a partir de la fecha de fabricación.</p>	Preparación.....	Listo para aplicación.	Peso específico a 25°C.....	1.35 ± 0.05	pH.....	7.0 – 9.0	Apariencia.....	Líquido viscoso	Colores.....	Negro, negro mate y aluminio	Rendimiento teórico.....	4m ² / Lt, aplicando 4 milésimas de espesor de película
Preparación.....	Listo para aplicación.												
Peso específico a 25°C.....	1.35 ± 0.05												
pH.....	7.0 – 9.0												
Apariencia.....	Líquido viscoso												
Colores.....	Negro, negro mate y aluminio												
Rendimiento teórico.....	4m ² / Lt, aplicando 4 milésimas de espesor de película												
RECOMENDACIONES	<ol style="list-style-type: none"> 1. Use siempre el equipo de protección recomendado. 2. Lije la superficie a recubrir con grano P-150. 3. Utilice el KS-0030 para eliminar cualquier tipo de contaminación como grasa de motor, polvo, óxido, etc. 4. Agite el producto KW-41XX. Coloque la pistola para body en el envase. 5. Prepare la pistola para body con una presión de 60 a 80 psi. 6. Aplique a una distancia de 15 a 20 cm. 7. Deje secar y aplique una segunda capa. 												
FAMILIA: REPINTADO AUTOMOTRIZ	<p>VERSIÓN: 3</p> <p>IMPRESIÓN: 29 de julio de 2021</p>												

hoja técnica

RECOMENDACIONES EN EL PROCESO DE APLICACIÓN

	LIMPIEZA	Limpiar la superficie con agua y jabón, después con KS-0030 DESENGRASOLV		
	COLORES DEL PRODUCTO	KW - 4100	Negro satinado	
		KW - 4107	Negro mate	
		KW - 4150	Gris metálico	
	RELACIÓN DE MEZCLA	KW - 4100 - 100%	Aplicación directa no rebajar. <i>Utilice agua para limpiar la pistola</i>	
	VISCOSIDAD DE LA MEZCLA	Viscosidad de aplicación		LISTO PARA USAR
		18,000 CPS		
	PREPARACIÓN PARA APLICAR	Utilizar pistola para recubrimiento body ➔ Retire la tapa del envase ➔ Coloque la pistola body en el envase. ➔ Conectar la manguera de aire con una presión de 60 a 80 psi.		
	APLICACIÓN	Manos recomendadas		Tiempo de oreo entre manos a 25°C:
		2 manos		10 a 15 minutos
	TIEMPO DE SECADO	Ambiente apróx. 25°C	60 a 90 minutos	para manipular
			4 a 6 horas	secado total

SEGURIDAD



El equipo de seguridad previene accidentes, se recomienda utilizar mascarilla con cartucho de vapores orgánicos, lentes de seguridad, guantes de látex, ropa de trabajo. Es muy importante que se aplique en un lugar ventilado.

Este producto es inflamable, manténgase fuera del alcance de menores de edad. Lávese las manos después de usar el producto y antes de tomar alimentos. Evite la inhalación de vapores y salpicadura a la piel y ojos, si llega a suceder lave con abundante agua la zona afectada y retire la ropa con derrames.

IMPORTANTE

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como orientaciones óptimas, pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.

SAYER LACK MEXICANA, S.A. de C.V. Carretera Libre a Celaya Km 13.7, San Isidro del Llanito, CP 38511
Tel +52 (442) 238 18 00 www.gruposayer.com