

NOMBRE DEL PRODUCTO	ESMALTE ALTA TEMPERATURA EN AEROSOL																	
DEFINICIÓN TÉCNICA	Esmalte a base de Silicona y pigmentos resistentes al calor.																	
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	Ideal para proteger y/o renovar superficies de metal expuestas al calor, tales como chimeneas, lámparas, faroles, hornos, estufas, etc. Aerosol de fácil aplicación listo para aplicar. Para uso en interiores y exteriores, en donde se requiera protección y decoración.																	
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	Esmalte a base de polímeros de silicona de excelente calidad, con propiedades anticorrosivas; diseñado para soportar temperaturas hasta 600°C, obteniendo recubrimientos de gran duración, muy buena dureza dejando un aspecto terso y con buena apariencia. Las películas pintadas con este recubrimiento secan al tacto, pero alcanzan su máxima dureza al ser sometido a temperatura mínima de 200°C Disponible en Negro Pardo Mate y Aluminio																	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS		<table><tr><td>Película seca</td><td>22,5µm...</td></tr><tr><td>Tiempo de secado al tacto</td><td>25 minutos</td></tr><tr><td>Tiempo para manipular</td><td>2 hrs</td></tr><tr><td>Temperatura máxima</td><td>600°C</td></tr><tr><td>Cantidad de manos recomendadas.....</td><td>2 a 3</td></tr><tr><td>Tiempo de secado entre manos.....</td><td>30 minutos</td></tr><tr><td>Rendimiento teórico p/Aerosol</td><td>1.4 m²</td></tr><tr><td>Vida útil en almacén</td><td>2 años</td></tr></table>	Película seca	22,5µm...	Tiempo de secado al tacto	25 minutos	Tiempo para manipular	2 hrs	Temperatura máxima	600°C	Cantidad de manos recomendadas.....	2 a 3	Tiempo de secado entre manos.....	30 minutos	Rendimiento teórico p/Aerosol	1.4 m²	Vida útil en almacén	2 años
Película seca	22,5µm...																	
Tiempo de secado al tacto	25 minutos																	
Tiempo para manipular	2 hrs																	
Temperatura máxima	600°C																	
Cantidad de manos recomendadas.....	2 a 3																	
Tiempo de secado entre manos.....	30 minutos																	
Rendimiento teórico p/Aerosol	1.4 m²																	
Vida útil en almacén	2 años																	
TIPO DE APLICACIÓN	DIRECTA DEL AEROSOL																	
CANTIDAD RECOMENDADA POR MANO	55 a 75 ml / m²																	

Identifique el color del esmalte por su tapa y etiqueta.

PREPARACION DE SUPERFICIE:

- Eliminar cualquier irregularidad en la superficie, restos de material y/o pintura en mal estado.
- Elimine cualquier rastro de aceite, mugre o grasa, usando detergente, enjuague perfectamente bien, si persiste la grasa, limpie con thinner (D-0001).
- Una vez limpia la superficie se recomienda lijar con lija de agua #220 para asegurar la adhesión

APLICACIÓN:

- No aplicar en superficies húmedas.
- Agite el bote previamente por 1 minuto para homogenizar el contenido.
- Aplique a una distancia de 30 cm. aproximadamente de la pieza a pintar.
- Haga un ensayo en otra superficie para controlar la aspersión; la cual deberá ser uniforme.
- Se recomienda aplicar dos o tres capas delgadas con intervalos de 30 minutos entre capas
- Si durante la aplicación o almacenamiento se tapa el activador, retirar jalando hacia arriba y limpie con solvente.
- Al termino de la aplicación invierta el bote y oprima la válvula por 5 segundos y limpie el activador.
- Los tiempos de secado dependen de la temperatura ambiente, de la humedad relativa del aire y del espesor de película.

RECOMENDACIONES DE USO:



PRECAUCIONES:

- Producto inflamable, mantenga apartado de altas temperaturas, chispas y flamas.
 - Producto con gas a presión; no se perfora ni se destruya.
 - Use este producto con ventilación adecuada.
 - Prohibida su venta a menores de edad.
 - No se deje al alcance de menores de edad.
- Almacenar en lugar fresco y seco.

***** Este producto no daña la capa de Ozono *****

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.

