

NOMBRE	PRIMARIO UNIVERSAL COLOR														
DEFINICION TECNICA	RESINA ALQUIDALICA/VINILICA MODIFICADA CON DISOLVENTES ORGÁNICOS Y PIGMENTOS														
DILUYENTE	KS-0040 del 100 al 150%														
DESCRIPCION	El Primario Universal protege al metal por sus propiedades anticorrosivas. La línea cuenta con los colores Blanco, Gris, Negro y Rojo vivo, lo que lo hace un producto versátil en los talleres de repintado.														
USO	Se recomienda para proteger el metal, por su buena adherencia se puede usar sobre lámina al carbón y pintura vieja.														
CARÁCTERÍSTICAS FISICAS	Peso Especifico a 25°C..... 1.10 a 1.35 Viscosidad Brookfield 10,000 a 17,000 cps. %NV 25°C..... 50 +- 10% Envasado..... Mantener herméticamente cerrado, para evitar la formación de nata. Caducidad del Producto..... Indefinido.														
COMPONENTES DEL SISTEMA	<table><tr><td></td><td>RELACIÓN</td><td>RELACIÓN.</td></tr><tr><td>KF-2XXX</td><td>1 Parte</td><td>1 Parte</td></tr><tr><td>KS-0040</td><td>1.5 Parte</td><td></td></tr><tr><td>D-8000</td><td></td><td>1 Parte</td></tr></table> Viscosidad de aplicación CF/4..... 14 - 16 segundos Espesor recomendado..... 0.8 a 1.0 milésimas de pulgada seca.				RELACIÓN	RELACIÓN.	KF-2XXX	1 Parte	1 Parte	KS-0040	1.5 Parte		D-8000		1 Parte
	RELACIÓN	RELACIÓN.													
KF-2XXX	1 Parte	1 Parte													
KS-0040	1.5 Parte														
D-8000		1 Parte													
PREPARACION SUSTRATO	1. Para usar este producto debe contar con el equipo de protección personal recomendado. 2. Limpie la superficie con agua y jabón. 3. Enseguida limpie con solvente KS-0030 Desengrasolv para eliminar ceras y grasa. 4. Para eliminar el óxido utilice el acondicionador para metales KS-0020. 5. Para eliminar la pintura vieja en la zona a reparar utilice Lija P-80, seguir con Lija P-120 y terminar para desvanecer las orillas y bordes con lija P-240. 6. En caso de uso general, se puede utilizar como reductor el D-8000 utilizar una relación (80 al 100%) para tener una viscosidad de mezcla recomendado.														

FAMILIA: REPINTADO AUTOMOTRIZ

VERSIÓN: 13-07-2015

IMPRESIÓN: 13-07-2015

RECOMENDACIONES EN EL PROCESO DE APLICACION

	LIMPIEZA	Lavar Con Agua y jabón para eliminar la suciedad. Limpiar la superficie con KS-0030 DESENGRASOLV			
	SELECCIÓN DE COMPONENTES	ADITIVOS PARTES PLASTICAS KS-1020 ADITIVO FLEXIBILIZANTE AGREGUE 10% AL 15% KS-1020 EN EL PRIMARIO UNIVERSAL			
	RELACION DE MEZCLA	PREPARACION PARA APLICACIÓN KF-2XXX PRIMARIO UNIVERSAL KS-0040 REDUCTOR REACTIVO P/ PRIMARIO UNIVER D-8000 DILUYENTE AMERICANO	RECOMIENDA 1 Parte 1.5 Parte	OPCION -2 1 Parte 1 Parte	
	TIEMPO DE VIDA DE LA MEZCLA	Visc. de aplicación CF/4 = 14-16 seg. 2 a 3 Horas			
	PISTOLA CONVENSIONAL	PRESION DE AIRE EN LA PISTOLA Sifón 2.0 - 3.1 Kg/cm2 / 30 - 45 PSI Gravedad 1.8 - 2.5 Kg/cm2 / 25 - 35 PSI		1.4mm – 1.6 mm 1.5mm – 1.8 mm	
	PISTOLA HVLP	PRESION DE AIRE EN LA PISTOLA Sifón 0.42 - 0.6 Kg/cm2 / 6 - 8 PSI Gravedad 0.42 - 0.6 Kg/cm2 / 6 - 8 PSI		TIPO DE BOQUILLA 1.3mm – 1.6 mm 1.5mm – 1.8 mm	
	APLICACIÓN	MANOS RECOMENDADAS ligeras a húmedas	SELLADOR 1 a 2 manos		
	TIEMPO DE OREO	TIEMPO ENTRE MANOS Temp. 25°C : 10 a 15 minutos			
	TIEMPO PARA LIJAR	Tiempo de Secado: 25°C. 45 a 60 minutos		Temperatura (60°C): 20 min. Infrarrojo: 15 a 20 min.	
	LIJADO	Lijado en seco: Lija P-360, P-400, P-600			

SEGURIDAD



El equipo de seguridad previene accidentes, se recomienda utilizar: mascarilla con cartucho de vapores orgánicos, lentes de seguridad, guantes de látex, ropa de trabajo. Es muy importante que se aplique en un lugar ventilado.

Este producto es inflamable, manténgase fuera del alcanza de menores. Lávese las manos después de usar el producto y antes de tomar alimentos. Evite la inhalación de vapores y salpicaduras a la piel y ojos, si llega a suceder lave con abundante agua la zona afectada y retire la ropa con derrames.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.

SAYER LACK MEXICANA SA, CV., Domicilio: 13.7 Km. Carretera Libre a Celaya, San Isidro del Llanito, CP 38511.
 Tel: (442) 238 18 00; Fax: (442) 238 18 09